



光邦石膏股份有限公司

KUANG PANG GYPSUM CO., LTD. 公司:新竹市南港街1號

TEL: 886-3-5373127 FAX: 886-3-5372379 網址: <http://www.kpsi.com>

Email: kpsi@ms25.hinet.net Add.: NO. 1 NAN KANG ST. HSINCHU CITY TAIWAN

COA

ANALYSIS OF PLASTER OF PARIS

CK88石膏成份分析表

CaSO₄ · 2H₂O COMPOSITION

二水石膏成份分析表

DESCRIPTION	中文名稱	AMOUNT	UNIT
IRON MONOXIDE(Fe ₂ O ₃)	氧化鐵	above 0.5	%
HYDRATE WATER H ₂ O	結合化合水	below 18.9	%
CALCIUM OXIDE(CaO)	氧化鈣	above 29.3	%
ANHYDRITE SULFURIC(SO ₃)	三氧化硫	above 41.8	%
SILICA(SiO ₂) AND INSOLUBLE	矽石及不溶解成份	below 9.5	%

PURITY OF PLASTER OF PARIS(CaSO₄·2H₂O)

above 90%

Kuang Pang Gypsum Co., Ltd.

光邦石膏股份有限公司謹製